

PROMASPRAY®-P300

Intonaco premiscelato leggero a base gesso



Descrizione generale

PROMASPRAY®-P300 è un intonaco premiscelato leggero a base gesso, leganti idraulici, vermiculite e additivi speciali. Si applica mediante spruzzatura uniforme sulle superfici da proteggere, ottenendo un rivestimento di buona qualità, senza giunti né fessurazioni. Si presenta sotto forma di miscela leggera, di colore grigio chiaro.

PROMASPRAY®-P300 dispone di marcatura CE e di certificazione ETA-11/0043.

Campo di applicazione

- Protezione di elementi strutturali in acciaio e calcestruzzo armato
- Riqualfica di diverse tipologie di solai esistenti
- Riqualfica di volte murarie a botte

Preparazione del supporto

Il supporto da proteggere deve essere adeguatamente preparato in conformità alle indicazioni riportate.

- Superfici metalliche: PROMASPRAY®-P300 è compatibile con i principali fondi anticorrosivi, quali: alchidici corto/medio olio, bicomponenti epossidici
- Su superfici nuove con presenza di calamina, si consiglia di eseguire sabbiatura di grado SA 2 1/2 oppure spazzolatura meccanica energica, quindi trattare con fondo anticorrosivo. In situazioni di esercizio gravoso della struttura, anche in presenza di fondo compatibile, utilizzare primer di adesione BONDSEAL® come mano intermedia.
- Su superfici nuove già trattate con fondo anticorrosivo, eliminare completamente eventuali tracce di unto/grasso o qualsiasi materiale estraneo presente.
- Su acciaio zincato, zincanti inorganici e fondi non compatibili applicare primer di adesione BONDSEAL®.
- Su superfici in muratura o calcestruzzo si consiglia accurata pulizia del fondo mediante idrolavaggio ad alta pressione e/o sabbiatura e, dove le condizioni non lo permettono tramite spazzolatura a secco per eliminare polvere, corpi estranei o tutte le parti incoerenti presenti.
- Su supporti molto assorbenti, applicare primer di adesione BONDSEAL®.

Si consiglia comunque di consultare il nostro ufficio tecnico.

Dati tecnici

	PROMASPRAY®-P300 Intonaco premiscelato leggero a base gesso
Aspetto	Colore: grigio chiaro
Classe di reazione al fuoco	A1 (EN 13501-1)
Densità apparente	310 kg/m³ ± 15%
Consumo	4.0 kg/m² [1 cm spessore]
Temperatura di applicazione	da +5 °C a +45 °C
pH	8 - 8.5
Categoria di utilizzo (ETAG 018-2)	tipo Z ₂

Dati applicativi

PROMASPRAY®-P300 viene applicato con attrezzature specifiche per intonaci leggeri da imprese specializzate e qualificate. Il prodotto non può essere frattazato e non può essere applicato su superfici esposte alle intemperie. Durante la fase successiva all'applicazione la temperatura non deve scendere al di sotto di +5°C e in locali chiusi o poco areati deve essere mantenuta una buona ventilazione per favorire l'essiccazione del prodotto.

Finitura

PROMASPRAY®-P300 può essere verniciato con pitture decorative di tipo acrilico e/o vinilico.
Per aumentare le caratteristiche di consistenza superficiale può essere trattato con fissativo tipo BONDSEAL®.

Istruzioni per la sicurezza

L'intonaco premiscelato PROMASPRAY®-P300 è classificato secondo la direttiva 67/548 CEE e successive modifiche, come prodotto non pericoloso. Durante la sua manipolazione è necessario osservare le precauzioni previste per l'utilizzo di premiscelati.

Confezioni e stoccaggio

Sacchi da 20 kg - Pallet da 480 kg. Si conserva 6 mesi in confezioni originali, a temperature comprese tra da +4 °C a 45 °C. Teme il gelo.